

LINDOLIT (пленкообразующий отвердитель):

Мембранный отвердитель и препятствующий высыханию состав

- Распыляется на свежеработанный бетонный пол.
 - Препятствует быстрому высыханию забетонированной поверхности.
- Линдолит - щелочестойкий, акрилатдисперсный. Предназначен для обработки свежеложенного бетонного пола с целью создания оптимальных условий для его вызревания.

Использование: правильного бетонного состава и соблюдения технологии еще не совсем достаточно, чтобы обеспечить максимальную силу и прочность бетонного пола. Обработка Линдолитом имеет большое значение для достижения окончательного показателя качества пола. Линдолит препятствует быстрому высыханию поверхности даже в условиях высоких температур, низкой влажности воздуха и т.д.

Рабочее описание: Линдолит применяется сразу же после окончательной затирки бетонного пола, или не позднее 12-14 часов после затирки, в зависимости от температуры, влажности и тяги воздуха. Линдолит распылять по влажному бетону с помощью распылителя равномерно по поверхности. Поверхность становится молокообразной вначале и через несколько дней приобретает прозрачность, бесцветность. Альтернативно Линдолит также можно распределять по поверхности, используя резиновый скребок или щетку, на следующий день, но не позднее 12 -14 часов после окончательной затирки. Температура обрабатываемой поверхности должна быть не менее +6 С.
Расход: 1 литр концентрата на 10-15 м² поверхности.

- Свойства:
- Линдолит растворен на воде;
 - Линдолит не выделяет газов или паров;
 - Линдолит препятствует быстрому высыханию поверхности;
 - Линдолит увеличивает плотность и твердость поверхности;
 - Линдолит уменьшает усадку в бетоне;
 - Линдолит заменяет воду и пленочное покрытие.

Перед употреблением Линдолит размешивается с 3 частями воды (1:3).

Транспортировка и хранение: Не замораживать. Срок хранения 1 год в закрытой упаковке.

Гигиенический сертификат № 77.ЧС.02.570.П.02526.С.8